

Technische Daten für die kaschierte Dämmschicht von:

Material:	feinzellig extrudierter Polystyrolschaum (speziell elastifiziert) mit einem Raumgewicht von ca. 40 kg/m ³ in der Farbe grün.
Stärke:	ca. 2,2 mm (+/- 0,15 mm)
Druckstabilität:	0,5 mm Materialstauchung bei ca. 4 to./m ²
Brandklasse:	B2 nach DIN 4102 (der Polystyrolschaum allein)
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/mK (nach DIN 4108/4) → daraus ergibt sich bei 2,2 mm Stärke ein Wärmedurchlasswiderstand von 0,063 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß:	22 dB (A) nach ISO 140/717 (der Laminatboden insgesamt)
Feuchtigkeitsaufnahme:	< 2 %
Zertifizierungen:	Produktionsbetrieb zertifiziert nach ISO 9001 Polystyrolschaum zertifiziert nach TÜV TOXPROOF

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnis und sollen lediglich über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Änderungen vorbehalten. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.